



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BC188

20150718

样品名称: 内墙乳胶漆

Sample Name

受检单位: 北京宝利家涂料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BC188

第 1 页 共 3 页

产品名称	内墙乳胶漆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京宝利家涂料有限公司	生产日期	2015 年 07 月 19 日
生产单位	北京宝利家涂料有限公司	规格型号	——
抽样地点	公司仓库	商 标	宝利家
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	合格品
抽样日期	2015 年 07 月 23 日	抽样数量	10kg
样品状态	液态	抽样基数	4t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性 9. 游离甲醛		
检验结论	*经检验,抽检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求;游离甲醛的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的技术指标要求。*		
		签发日期: 2015 年 09 月 21 日 (检验测试章)	
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BC188

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 内墙面漆(合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤2	0.4	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	≥0.90	0.90	合格
7	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
8	耐洗刷性/次	≥300	300	合格
(下页续)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BC188

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (水性墙面涂料)	检验结果	单项结论
9	游离甲醛/(mg/kg)	≤100	14	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC