

检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC201

样品名称:	对水腻子粉。
Sample Name	
受检单位:	北京金星跃华涂料厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC201

第1页共2页

2 31/2					
产品名称	耐水腻子粉。在2750年	检验类别	和样检验		
受检单位	北京金星跃华涂料厂	生产日期			
生产单位	北京金星跃华涂料厂	规格型号	に記る理像も		
抽样地点	企业成品库房	字 9 单位 松石			
抽样人	味嘉学 一张攀 かります	等公级			
抽样日期	2015年04月16日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉狀,无结块	抽样基数	35-52-52		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度				
認	*经检验, 抽检样品的初期 符合标准 JG/T298-2010 中耐水				
检验结论		经发日期: 2015	年 05 月 28 旧		
检验结论		经发日期: 2015			

批准:

审核:

147A

编制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC201

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
亞	初期干燥抗裂性 (3h)		2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	无裂纹	300000
粘结强度, 2 MPa	标准状态	>0.50	0.72	了 含格	
	浸水后	>030	0.59	合格。	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

电话: 010-51164723