

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW280G1

可小川恒

样品名称:	QX-1060 聚合物防水灰浆(浆料)		
Sample Name			
委托单位:	北京鸿锐嘉科技发展有限公司		
Client			
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW280G1

第1页共2页

1 13 - /-	TOTAL STREET,		. ~ ~ ~			
样品名称	QX-1060 聚合物防水灰浆(浆料)	检验类别	委托检验			
委托单位	北京鸿锐嘉科技发展有限公司	商标	QX-1060			
生产单位	北京鸿锐嘉科技发展有限公司	等级				
生产日期	2014年04月20日	样品编号				
来样日期	2014年04月29日	规格型号	I型			
样品数量	粉料 25kg 液料 9kg	样品状态	无结块 粉料+液料			
检验依据	JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》					
检验项目	1. 干燥时间 2. 抗渗压力 3. 柔韧性(横向变形能力) 4. 粘结强度 5. 抗压强度 6. 抗折强度 7. 耐碱性 8. 耐热。 9. 抗冻性 10. 收缩率					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检 I型的技术指标要求。* 签发 日	验结果符合标准 Jo 期: 2014 年 06	月18日			
各注,(此刻	(空台)	一人 學 台號別	试章 學/			

备汪: (此处空白)

准: 批

核: 147

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW280G1

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	干燥时间/h	表干时间	€ 4	STATE OF THE	合格
		实干时间	≤8	4.5	合格
2	抗渗压力/MPa		≥ 0.5	0.5	合格
3	柔韧性 (横向变形能力)/mm		≥2.0	2.1	合格
4	粘结强度 /MPa	无处理	≥0.7	0.9	合格
		潮湿基层	≥0.7	0.9	合格
		碱处理	≥0.7	0.8	合格
		浸水处理	≥0.7	0.7	合格
5	抗压强度/MPa		≥ 12.0	12.6	合格
6	抗折强度/MPa		≥4.0	4.4	合格
7	耐碱性		无开梨、剥落	无开裂、剥落	符合
8	耐热性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合
9	抗冻性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合
10	收缩率/%		≤ 0.3	0.2	合格

备注: 配比: 粉料:液料=25:9。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024