





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW001

样品名称:	砌筑砂浆	
Sample Name		
委托单位: Client	玉田民权水泥制造有限公司	
检验类别:	委托检验	T
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究电心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW001

第1页共2页

	1				
砌筑砂浆	检验类别	委托检验			
玉田民权水泥制造有限公司	商标	民全			
玉田民权水泥制造有限公司	等级	M5			
	样品编号	2013-3-31			
2013年04月02日	规格型号				
15kg	样品状态	无结块粉状			
GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
1. 保水率 3. 28d 抗压强度					
*经检验,送检样品的保水率、28d 抗压强度的检验结果符合标准GB/T 25181-2010 中普通砌筑砂浆 M5 的技术指标要求。*					
		年06月17日 全验测试章			
	五田民权水泥制造有限公司 五田民权水泥制造有限公司 2013年04月02日 15kg GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 1. 保水率 3.28d 抗压 *经检验,送检样品的保水率GB/T 25181-2010 中普通砌筑砂浆	五田民权水泥制造有限公司			

备注:(此处空白)

批准:

审核: 于其文

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材A工业技术监督研究中心 Yeshal al Supersions of Research Confer of the Building Metroida Indianary

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW001

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
11	保水率/%	≥88	91	合格
2	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	5.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。

电话: 010-51164723

邮编: 100024