



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW186

样品名称:	粉刷石膏	4200
Sample Name	20年2月22日2日	
委托单位:	北京通达利建筑材料厂	
检验类别:	委托检验	经路
Test Type	THE THE STATE OF T	A THE L

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	lo.): 201601AW186	第1页共2页		
样品名称	粉刷石膏	检验类别	委托检验	
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商标	耐力平	
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等级		
生产日期	是超過超過	样品编号	いる。	
来样日期	2016年01月18日	规格型号	于粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块	
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》			
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸素	估结强度		
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹太	压强度、拉伸粘结强度的检验结束石膏的技术指标要求。* 1: 2016 年 03 月 01 日 (检验测试章)		
备注:(此处				

批准:

核: 7 审

Bart 编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW186

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗拆强度/MPa	≥2.0	2.82	合格
2	抗压强度/MPa	≥4.0	6.40	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.42	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。