



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW114

ITHUT C	1	111		
1-1-1-4				
		I		
The state of the s	THI	Total Total	1	
	77	ALL A		
	- 1		TOWN	THUTH
The second secon	The second second		Control of the Contro	Colonia de Contractorio de Colonia de Coloni

样品名称: BM 轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市合力建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

公共的第

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW114

第1页共2页

	签发日期: 2015 年 08 月 16 日 (检验测试章)					
检验结论						
	* 经检验, 送检样品的第 GB/T 15229-2011 中密度等级 1200 年 果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度	级的技术指标	要求: 抗压强度的检验结			
检验项目	1. 密度等级 7. 抗压强度 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.					
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》					
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
来样日期	2015年07月02日	规格型号	395mm×195mm×195mm			
生产日期		样品编号				
生产单位	三河市合力建材有限公司	等。级	MUS.0			
委托单位	三河市合力建材有限公司	商标				
样品名称	BM轻集料连锁砌块	检验类别	秦北松岭(1757)			

批

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW114

第2页共2页

序号		标准要求	检验结果	单项 结论
	密度等级/(kg/m³) (密度等级 1200 级)	≥1110, ≤1200	1198	合格
	抗压强度/MPa	平均值 最小值	平均值量小值	合格
	(强度等级 MU5:0)	≥5.0 ≥4.0	5.2 4.9	

(以下空白)

备注:(此处空白)