

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC274

记到对话的

样品名称:	地面砂浆		
Sample Name			
受检单位: Client	北京恒鑫腾达建筑材料中心		
检验类别:	抽样检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质临认字(24年

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC274

第1页共2页

7 -100 3 (-		HOLD FEMALE STATES	P. C. AND MAN CO. S.			
产品名称	地面砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2014年03月			
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	恒鑫			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	DS M20			
抽样日期	2014年04月28日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	St Config			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
检验项目	1. 保水率 2. 28d 抗压强度					
	经检验,抽检样品的保水率,28d 抗压强度的检验结果符合GB/T25181-2010中干混地面砂浆 M20 的技术指标要求。					
检验结论			FAILE STATE			
	签发日期: 2014年06月16日					
如时	语 数		验测试章)			
3注. (此处	多りしていりんていっていたよど	A PLACE	Million Control			

批 准:

制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC274

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混地面砂 浆 M20)	检验结果	单项结论
Si P	保水率/%	>88	91	合格
2	28d 抗压强度/MPa	>20.0	22.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。



电话: 010-51164723

邮编: 100024