



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW149



样品名称:	高强度水泥彩瓦		
Sample Name			
委托单位: Client	北京盛元龙德建材有限公司		
检验类别:	委托检验		
Test Type	4256296236236236236		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW149

第1页 共2页

T型 7型 14X 1/店	JC/1746-2007《混凝土瓦》 1. 承载力 2. 抗渗性能 3. 吸水率 4. 抗冻性能						
检验依据	JC/T 746-2007《混凝土瓦》						
样品数量	50片	样品状态	块状				
来样日期	2017年01月19日	规格型号	424mm×337mm				
生产日期	2016年12月18日	样品编号					
生产单位	北京盛元龙德建材有限公司	等 级					
样品名称 委托单位		LALST LA	委托检验 九九红				
委托单位	高强度水泥彩瓦北京盛元龙德建材有限公司	检验类别					

制: 书.意



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW149

第2页共2页

序号	H	检验项目		标准要求	检验结果	单项 结论	
	承載力/N [波形屋面瓦 (d>20, b ₁ ≥300)] 抗渗性能			≥1800	4200	合格	
2				瓦的背面不得 出现水滴现象	瓦背面未出现 水滴现象	符合	
3	吸水率/%			≤10.0	8.0	合格	
			掉角 /mm	在瓦正表面的 角两边的破坏 尺寸均不得大 于8	无掉角	符合	
		認	瓦爪残缺	允许一爪有 缺,但小于爪 高的1/3	瓦爪无残缺	符合	
			边筋残缺	边筋短缺、断裂:不允许	无边筋残缺	符合	
		外观质量	擦边长度(在瓦正 表面上造成的破坏 宽度小于 5mm 者 不计)/mm	不得超过30		合格	
		33	裂纹	不允许	无裂纹	符合	
			分层	不允许	无分层	符合	
			涂层	瓦表面涂层完好	瓦表面涂层完好	符合	
	承載力/N [波形屋面瓦 (d>20, b _i ≥300)]		≥1800	4000	合格		

备注: (此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无 "编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>