

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW042

THATE

样品名称:	干式地暖模块	To
Sample Name		
委托单位: Client	大连太阳屋装饰材料有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW042

第1页共2页

1 0 >10 3 (10.7. 20110101011012	OF A M-HITA	第1次六4次			
样品名称	干式地暖模块	检验类别	委托检验			
委托单位	大连太阳屋装饰材料有限公司	商标	太阳屋			
生产单位	大连太阳屋装饰材料有限公司	等 级				
生产日期	2014年04月19日	样品编号				
来样日期	2014年04月30日	规格型号	400 mm × 400 mm × 30 mm			
样品数量	6块	样品状态	块状			
检验依据	GB18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》 GB/T10801.1-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板》					
检验项目	1. 甲醛释放量 2. 挥发物 3. 可溶性重金属 4. 压缩强度					
检验结论	*经检验,送检样品的甲醛中筛面人造板 E ₁ 级的技术指标检验结果符合标准 GB18586-20 术指标要求;依据标准 GB/T10	·要求;送检样品 001 中"非发泡	类卷材地板-其他基材"的技			

备注: 生产批号: T20140419。

批准,我们的事

萧英

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW042

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛释放量 mg/L		≤1.5	0.7	合格
2	挥发物 g/m²		≤ 10	1.8	合格
	可溶性重金属	铅 Pb	≤20	3.47	合格
3	mg/m²	镉 Cd	€20	0.20 合	合格
4	压缩强度 MPa			4.1	

(以下空白)

备注: (此处空白)