





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC309

样品名称:	SF 憎水膨珠保温砂浆			
Sample Name				
受检单位: Client	北京通翔利达工贸有限责任公司			
检验类别:	抽样检验			
Test Type				

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M 2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC309

第1页共2页

产品名称	SF 憎水膨珠保温砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京通翔利达工贸有限责任公司	生产日期	2013年02月		
生产单位	北京通翔利达工贸有限责任公司	规格型号			
抽样地点	企业成品库房	商标	學說到記		
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等 级			
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	100kg		
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 GB/T 10303-2001《膨胀珍珠岩绝热制品》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 燃烧性能级别 5. 憎水率				
检验结论	*经检验,抽检样品的干表观验符合标准 JG/T 283-2010 中保温度标要求;燃烧性能级别的检验结果标会标**	5热型膨胀玻化符合标准 GB/T 1030 准 GB/T 1030 日期: 2013	比微珠轻质砂浆的技术指 /T 20473-2006 的技术指		

备注: (此处空白)

批 准:

审核: 王基如

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Supercials and Research Control the Stallding Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC309

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	. 检验结果	单项结论
	干表观密度/(kg/m³)	≤300	298	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.070	0.069(平均温 度 25.00℃)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥ 0.20	0.40	合格
4	燃烧性能级别	A级	A级	合格
5	憎水率/%	≥98	. 98	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024