

存档



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC269

DMTC

样品名称: 抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 滕州市华海新型保温材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC269

第 1 页 共 2 页

产品名称	抹面砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	滕州市华海新型保温材料有限公司	生产日期	2013 年 03 月
生产单位	滕州市华海新型保温材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	华海
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	等 级	—
抽样日期	2013 年 04 月 27 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与酚醛板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求; 依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验, 拉伸粘接强度 (与酚醛板: 原强度、耐水) 的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 06 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC269

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与酚醛板) /MPa	原强度	——	0.08, 破坏界面在 酚醛板上	——
		耐水	——	0.06, 破坏界面在 酚醛板上	——
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 酚醛板密度 40kg/m ³ 。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry