

2012003084M

报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW133

样品名称:

质感涂料

Sample Name

委托单位:

四川威林斯建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012093084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW133

7 7 7 7	10.7. 201302B(W155)	HUTHUT	第1 贝 共 2 贝			
样品名称	[秦秦]	检验类别	委托检验			
委托单位	四川威林斯建筑装饰工程有限公司	商标	柏迪森			
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等级	望起			
生产日期		样品编号	是经验			
来样日期	2015年02月04日	规格型号	25kg/桶 W型			
样品数量	10kg	样品状态	无结块膏状			
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 耐碱性 3. 耐冲击性 4. 耐水性 5. 粘结强度(标准状态)					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性、耐碱性、耐冲击性、耐水性、 粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型(外用) 的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)					
备注: 小此处空旬光 こうしょうしょうしょうしょう						

批

编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW133

第2页 共2页

	I HUM THAT	1=10		和4次 六4次	
序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论	
題	初期干燥抗裂性		无裂纹	符合	
16.25		96h 涂层无起鼓、开 梨、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开梨、无剥落, 无变色	持念	
33	の世界を	涂层先梨纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	特合	
		96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	持含品	
35	粘结强度 (标准状态)/MPa	≥0.70	0.84	合格	

(以下空白)

备注: (此处空台)