



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW142

样品名称: 外墙外保温柔性耐水腻子

Sample Name

委托单位: 山西天瑞德建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

第 1 页 共 2 页

中心编号(No.): 201407AW142

样品名称	外墙外保温柔性耐水腻子	检验类别	委托检验
委托单位	山西天瑞德建筑材料有限公司	商 标	TRD
生产单位	山西天瑞德建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	2014 年 06 月 15 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 07 月 08 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 229-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性(6h) 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 粘结强度 10. 柔性		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 229-2007 中的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 08 月 05 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW142

第 2 页 共 2 页

中心编号(No.): 201407AW142			第 2 页 共 2 页		
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间(表干), h		≤5	4	合格
4	初期干燥抗裂性(6h)		无裂纹	无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量, g/10min		≤2.0	1.9	合格
7	耐水性(96h)		无起泡、无开裂、 无掉粉	无起泡、无开裂、 无掉粉	符合
8	耐碱性(48h)		无起泡、无开裂、 无掉粉	无起泡、无开裂、 无掉粉	符合
9	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.72	合格
		冻融循环 (5次)	≥0.40	0.56	合格
10	柔性		直径 50mm, 无裂纹	直径 50mm, 无裂纹	符合
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024