



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW109

样品名称:	1975-1975-1985-1985-1985-1985-1985-1985-1985-198			
Sample Name	स्यम्बर्धान्यस्य			
委托单位: Client	北京美辰伟业新型建材有限公司			
检验类别: Test Type	在1200年的			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

#### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW109 第1页共2页 样品名称 粉刷石膏 检验类别 委托检验 委托单位 北京美辰伟业新型建材有限公司 商 标 生产单位 北京美辰伟业新型建材有限公司 等 级 生产日期 样品编号 来样日期 2016年02月01日 规格型号 干粉型 样品数量 20kg 样品状态 粉状, 无结块 检验依据 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 检验项目 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 \*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结 果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。\* 检验结论 签发日期: 2016年03月08日 (检验测试章) 备注: (此处空白)

批准:

多年核: 34年

编制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW109

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗拆强度/MPa	≥2.0	2.76	合格
2	抗压强度/MPa	4.0	6.30	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。