



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW130

样品名称: 界面剂

Sample Name

委托单位: 四川威林斯建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW130

第 1 页 共 2 页

样品名称	界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	四川威林斯建筑装饰工程有限公司	商 标	柏迪森
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 04 日	规格型号	15-22
样品数量	20kg	样品状态	液状, 无分层
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 剪切粘结强度(14d) 2. 拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)		
检验结论	*经检验, 送检样品的剪切粘结强度(14d)、拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW130

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论	
1	剪切粘结强度 /MPa	14d	≥1.5	1.6	合格	
2	拉伸粘结强度 /MPa	未处 理	14d	≥0.6	0.6	合格
		浸水处理		≥0.5	0.5	合格
(以下空白)						
备注：配比：液体：水泥：砂=1：2：2。						

