



REPORT TEST

中心编号(No.): 201602AW205

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 北京元宝山建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW205

第1页共2页

1 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4	HITARU	BP TAPY TA	
of the state of th	位验奕别	委托检验	
北京元宝山建筑材料厂	商标	STEEL STEEL	
北京元宝山建筑材料厂	等级	DM M5	
	样品编号	3337	
2016年02月25日	规格型号	千粉型	
20kg	样品状态	粉状, 无结块	
GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度			
经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5 的技术指标要求。			
Constant of the contract of th			
签发日期: 2016年03月28日			
(检验测试章)			
多型的名字中名字中名字中名字	THE MAN THE		
	北京元宝山建筑材料厂 2016年02月25日 20kg GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压 *经检验, 送检样品的保水率、凝符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌匀标要求。*	和筑砂浆 检验类别 北京元宝山建筑材料厂 等 级 样品编号 2016年02月25日 规格型号 20kg 样品状态 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度 *经检验, 送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑标要求。*	

批 准:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW205

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
言	保水率/%	\$88	88	2000年
323	凝结时间/h	3~9	5.0	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
333	28d 抗压强度/MPa	7≥5.0	5.61	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.16。