





检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW283

样品名称: Sample Name	聚合物抗裂砂浆		
委托单位: Client	北京康瑞特建材加工厂		
检验类别:	委托检验		
Test Type		4	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW283

	201303AW 203	弗	1 页 共 2 页			
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京康瑞特建材加工厂	商标	京砼达			
生产单位	北京康瑞特建材加工厂	等级				
生产日期	西部建筑设置	样品编号	原銀紅			
来样日期	2013年03月28日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度柔韧性的检验结果符合标准JG149-2003	E(与膨胀聚苯板3中抹面胶浆的表3中抹面胶浆的表)。 2013 年 05 (检验测	技术指标要求。* 月16日			

备注: (此处空白)

准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW283

	TEADY ENGINEE OF THE PARTY OF T			第 2 贝	第2页 共2页	
序号	检验工	页目	标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论	
拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯 板)/MPa	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.8	合格	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723