

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201709AW125

DIVITE

样品名称:	聚苯板	
Sample Name		
委托单位: Client	北京航宇保温建材有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干泥砂浆产品质量监督检验则试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201709AW125

第1页共2页

1 2-10 3 (-	101/1 2011071111123		カーパスイパ			
样品名称	聚苯板	检验类别	委托检验			
委托单位	北京航宇保温建材有限公司	商标				
生产单位	北京航宇保温建材有限公司	等 级	II 类			
生产日期	2017年05月	样品编号				
来样日期	2017年09月11日	规格型号	1200mm×600mm×100mm			
样品数量	5 块	样品状态	块状			
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》					
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数					
±∆∏∆4±3∧	*经检验,送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求。*					
检验结论	签发日期: 2017年 09 月 18 日 (检验测试章)					
备注:(此处	空白)		3.20周贯中心(20) (20)			

准: 批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201709AW125

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ类)	检验结果	单项结论
1	表观密度,kg/m³	表观密度, kg/m³ ≥20.0 20.3 压缩强度, kPa ≥100 136		合格合格
2	压缩强度, kPa			
3	导热系数, W/(m·K)	≤0.041	0.039(平均温 度: 25.00°C)	合格

(以下空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

备注:(此处空白)

说 明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com





