





# 验 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202BC098

 样品名称:
 抗碱封底漆

 Sample Name
 北京京卫宏远工贸有限公司

 Client
 抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202BC098

第1页共2页

1 0 -10 2 (-	(0.): Z01Z0ZDC070	CAL THE PARTY OF THE	A - 25 112 21		
产品名称	抗碱封底漆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京京卫宏远工贸有限公司	产品批号	THE STATE OF THE S		
生产单位	北京京卫宏远工贸有限公司	生产日期	2012年01月22日		
抽样地点	公司仓库	商标	京卫宏远		
抽样人	张嫚 王明轩	规格型号	四型		
抽样日期	2012年02月28日	抽样数量	3kg		
样品状态	无结块液体	抽样基数	31		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 210-2007《建築內外培用底漆》				
检验项目	1. 耐水性 2. 耐碱性 3. 附着力 4. 造水性				
检验结论	*经检验,抽检祥品的耐水也符合标准 JG/I 210-2007 中外培	11型的技术指标。			

备注: (此处空白)

批准:人人工事核: 王廷和 编 制

编制:一个

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202BC098

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (外場Ⅱ型)	检验结果	单项结论
ī	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
2	哥城性	48h 无异常	48h 无异常	符合
3	附着力/级	<2	2	合格
4	透水性/mL	<0.5	0.5	合格
	LE ASIEVIILE	HX WE TO FEE	ATTENDED A	

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



# 说明

### Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
   This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。

  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com