





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC334

世 ロ ケ 45	AUT和电流程识据
样品名称:	AH-无机发泡保温板

Sample Name

受检单位: 北京安好创业科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)。建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC334

第1页共2页

1.030 2/	10.7. <u>201202/10354</u>		カーバスと火				
产品名称	AH-无机发泡保温板	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京安好创业科技发展有限公司	产品批号					
生产单位	北京安好创业科技发展有限公司	生产日期	2012年01月				
拍样地点	企业成品库房	商标	安州				
拍样人	陈嘉宇,苏克	规格型号	(600×300×80) mn				
抽样日期	2012年02月26日	抽样数量	20 块				
样品状态	块状	抽样基数	30m ³				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JC/T 1062-2007《泡沫混凝土砌块》 Q/HDANH 0001-2012《AII-无机发泡保温板》						
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 抗冻性 5. 干燥收缩值						
检验结论	*依据标准 JC/T1062-2007; 才Q/HDANH 0001-2012 中 II 型的技术	C指标要求。* 发日期: 201	5月检验结果符合标》 年 06 月 05 日 验测试量)				

备注: (此处空台)

批准:

限集

古 tt

王基外 编制

带



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC334

第2页共2页

检验项目	标准要求 (Ⅱ型)		检验结果		单项结论
于表观密度,kg/m³	<250		240		含格
导热系数,W/(m·k)	≤0.070		0.066(平均温度: 25.00℃)		合格
抗压强度,MPa	>0.40		0.46		合格
4 (10 冻融循环), %	质量 损失率	抗压强度 损失率	质量 损失率	抗压强度 损失率	合格
	< 5	≤25	4.3	13	
干燥收缩值, mm/m	≤2.0		1.3		合格
	于表观密度,kg/m³ 导热系数,W/(m·k) 抗压强度,MPa 抗冻性 (10 冻融循环), %	極端項目	極端項目	極調項目	極端項目

(以下空白)

备注:(此处空白)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

入門プ

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the scal.
- 本报告无"编辑、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之口起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail):- <u>sj13146197542@126.com</u>