

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AC006



样品名称:	粘结砂浆(干粉砂浆)
Sample Name	
受检单位: Client	沈阳西尔斯节能科技有限公司
检验类别:	型式检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry Inixed Mortar





15000228308国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AC006

第1页共2页

1-0-14-5	10.7. 20170#AC000	宋八宋八	第一块 共 2 贝一十二			
产品名称	粘结砂浆(干粉砂浆)	检验类别	型式检验			
受检单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	生产日期				
生产单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	规格型号	王粉型。			
抽样地点	企业成品库房	商之标	西尔斯 SERS			
抽样人	除嘉字。谷冰莹	等级				
抽样日期	2017年04月02日	抽样数量	20kg			
样品状态	***************************************	抽样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) 3. 可操作时间	2. 拉伸粘接强)	度(与膨胀聚苯板)			
	*经检验,抽检样品所检项目的 粘剂的技术指标要求。*	的检验结果符合标	准 JG 149-2003 中县			
检验结论		7637				
招辞	签发日期: 2017年 05 月 10 日					
战程制	1000年100日中央100日中年年中央100日中央100日中央100日中央100日中年中央100日中年中央100日中年中央100日中年中央100日中年中央100日中年中央100日中年中央100日中年中央100日中年中年中央100日中年中					
注: (此处:	を見られてもできますとれると	THE THE	2000年第三			

**奋注:(此处**空白)

批 准: し

Sont.

宙 核.

核: 141

编制: 苏高

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AC006

第2页 共2页

	THE PERSON AND THE			和4次 不4火	
序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
語	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.84	合格。
ST.	/MPa	一种水	≥0.40	0.67	合格
\$225	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2 (与膨胀聚苯板) /MPa	<b>科</b> 米	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	\$\$\$\$	
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格。

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无 "编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>