



# 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706AW157

样品名称: 轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市隆泽建材销售有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706AW157

THE SHIP THE TAIL AND THE TAIL TO THE		THE TOP TOP TOP TO			
样品名称	<b>聚集料连锁砌块</b>	检验类别	秦托检验 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20		
委托单位	三河市隆泽建林销售有限公司	商标			
生产单位	三河市隆泽建材销售有限公司	等级	MU5.0		
生产日期		样品编号			
来样日期	2017年06月07日	规格型号	395mm×150mm×195mm		
样品数量		样品状态			
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》				
检验项目	マークマークマークマークマークマークマークマークマークマークマークマークマーク 				
检验结论	*终检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011中密度等级 1200 级的技术指标要求;抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。*				
	签发日期: 2017年06月14日 (检验测试章)				
<b>************************************</b>					

制:苏、亭

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706AW157

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	密度等级/(kg/m³) (密度等级1200級)	≥1110, ≤1200	1190	
	抗压强度/MPa (强度等级 MU5:0)	李均值 最小值	平均值 最小值	100 mg/m
经		≥5.0 ≥4.0	5.3	品级路

(以下空白)

备注:(此处空白)

#### 说 明

#### Notice

- 1、本报告无由心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、重核、批准")签字无效。 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、一本报告涂改、部分复印无效。 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起中五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托入提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):「北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code): 100024

电话(Tel):(010) 51164723 51164718

传真(Fax):(010)51164724

报告真伪查询(Tel):(010)51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail):dmtc2007@163.com



