

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW128

样品名称: 轻匀质硅质聚合保温板 (纤维膨珠板)

Sample Name

委托单位: 廊坊绿港保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW128

第1页共3页

	201004AW126		第1页共3页		
样品名称	轻匀质硅质聚合保温板 (纤维 膨珠板)	检验类别	委托检验		
委托单位	廊坊绿港保温建材有限公司	商标	144999 B		
生产单位	廊坊绿港保温建材有限公司	等 级	त्रविवा		
生产日期	都認知過	样品编号	TO STATE OF THE ST		
来样日期	2016年04月06日	规格型号	300mm×600mm×80mm		
样品数量	14 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	样品状态	块状,外观完好		
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
检验项目	1. 燃烧性能等级。000000000000000000000000000000000000				
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A ₂) 级不燃材料 (制品)的技术指标要求。*				
	签发日期: 2016年05月21日				
能能	(检验测试章)************************************				
		12551	NEW TO A POST OF THE PARTY OF T		
备注:(此处	这自然是10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年1	124625			

批准: 多外 2 审核:

3437

编制:

Zn. + t

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW128

第2页共3页

-	检验项目		为 4 火 共 5 J		
序号			标准要求	检验结果	单项结论
	はは	炉内温升パC	€50	42	合格
	燃烧	质量损失率/%	≤50	49	合格
	性能等如	持续燃烧时间/s	≤20	12000	合格
		燃烧增长速率指数 0.2MJ/ (W/s)	≤120	98	合格
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	火焰横向蔓延未到达试样 长翼边缘/m	<试样边缘	<试样边缘	符合
	計	600s 的总放热量/MJ	€7.5	6.0	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能将 其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW128

第3页共3页

样品名称 轻匀质硅质聚合保温板 (纤维膨珠板) (样品照片) 201804AW/28 备注:(此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper, Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

