



## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW148

样品名称:	聚合物水泥区	方水砂浆
Sample Name		

Client

检验类别: 光子中子中子一委托检验子中子子中子子

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW148

第1页共2页

777					
样品名称	聚合物水泥防水砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商标	<b>策隆</b> 2225年		
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等级			
生产日期		样品编号	1200		
来样日期	2014年08月12日	规格型号	于粉型了		
样品数量	25kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》				
检验项目	1. 抗渗压力 (砂浆试件 28d) 2. 抗压强度 3. 抗折强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗渗压力度的检验结果符合标准 JC/T 984-2	2011 中 I 型的技术 安日期: 2014 年			
备注:(此效					

准: ( 批

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW148

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	抗渗压力 (砂浆试件 28d) /MPa			合格。
200	抗压强度/MPa	>18.0	19.6	合格。
認	抗拆强度/MPa	>6.0	6.5	是各种

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1.