



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305EW103

DMTC

样品名称: 复合酚醛泡沫板

Sample Name

委托单位: 天津天房建设工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305EW103

第 1 页 共 3 页

样品名称	复合酚醛泡沫板	检验类别	委托检验
委托单位	天津天房建设工程有限公司	商 标	天地阳光
生产单位	天津市天地阳光保温材料有限公司	等 级	——
生产日期	2013 年 01 月 01 日	样品编号	大寺 A2、A3
来样日期	2013 年 05 月 28 日	规格型号	1200×600×50 (mm)
样品数量	18 块	样品状态	复合夹芯板
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的燃烧性能检验结果符合标准 GB 8624-1997 中不燃类材料 A 级复合（夹芯）材料技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2013 年 06 月 04 日 (检验测试章)</p>		
备注：（1）工程名称：西青区大寺新家园公共租赁住房项目（A 地块）亲和冬苑 1、2、30、31、4、5、6、27、28、8、9、10、12、13、14、16、17、18、19、22、23、25、26#楼、配套公建-屋面保温。 （2）委托方要求使用 GB 8624-1997 检验。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305EW103

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 A 级复合 (夹芯)材料	燃烧剩余长度 最小值, mm	> 200	438	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥ 350	513	合格
		平均烟气温度, °C	≤ 125	95	合格
		烟密度等级	≤ 15	2	合格
		热值, MJ/kg	≤ 4.2	3.6	合格
		热释放量, MJ/m ²	≤ 16.8	14.3	合格
		烟气毒性浓度, mg/L	≥ 25	26	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305EW103

第 3 页 共 3 页

样品名称	复合酚醛泡沫板
试件说明	试样是复合夹芯板:上下表面复合层是 5mm 厚水泥砂浆;芯材是 50mm 厚酚醛泡沫板;整体制品面密度 22.77kg/m^2 。
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry