





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205EW020

声的对话后

样品名称:	OPF 傲德防火保温板
Sample Name	
委托单位:	河南省中基防水防腐工程有限公司
Client	在特色的 经经验的证据
检验类别:	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205EW020

第1页共3页

中心编号(1	No.): 201205EW020	*			
样品名称	OPF 做德防火保温板	检验类别	委托检验		
委托单位	河南省中基防水防腐工程有限公司	商标	部。		
生产单位	北京菜恩斯高新技术有限公司	样品状 <mark>态</mark>	板状, 外观完好		
生产日期	2012年03月10日	生产批号	2012年03月10日		
来样日期	2012年05月25日	样品编号			
样品数量	18块 2000 400 400 400 400 400 400 400 400 40	规格型号	900×600×50 (mm)		
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》				
检验项目	1. 燃烧性能				
	经检验,送检样品的燃烧性能 燃臭材料 A 級复合(夹芯)材料技	检验结果符合析 术指标要求。	准 GB 8624-1997 中 7		
检验结论			2012年 06月 07 1 河试章)		

备注:(1)工程名称:中石油机关住宅外培保温工程(东城区)1号楼、3号楼。

(2)委托方要求使用 GB 8624-1997 检验。

批

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

屯话: 010-51164723

邮编: 100024



0.00

一根大

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205EW020

第2页共3页

序号	JANUAR PRODUCT	編号(No.): <u>201203EW020</u> 标准要求	标准要求	检验结果	单项结论 合格
F		燃烧剩余长度 最小值,mm	>200	508	
		燃烧剩余长度 平均值,mm	≥350	536	合格
		平均烟气温度,C	≤ 125	94	合格
1 燃烧性能 A級复合 (夹芯)材料	烟密度等级	€15	200 C	合格	
	热伍, MJ/kg	€4.2	3.6	合格	
	热释放量, MJ/m²	≤ 16.8	14.9	合格	
	烟气毒性浓度,mg/L	≥ 25	29	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201205EW020

第3页共3页

样品名称	OPF 做德防火保温板
	试样是复合夹芯板:上下表面复合层是 5mm 厚水泥砂浆;芯材是 50mm 厚酚醛泡沫板;整体制品面密度 22,97kg/m²。

(样品照片)

主列州馬馬



备注: (此处空台)



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怨不 受理。
 - Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 - 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网拉 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sil3146197542@126.com

