

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW174

样品名称: 内墙乳胶漆

Sample Name

委托单位: 北京五虎峰纳米环保科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW174

第 1 页 共 3 页

样品名称	内墙乳胶漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京五虎峰纳米环保科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京五虎峰纳米环保科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 09 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	液态
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性 9. 游离甲醛 10. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 11. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 12. 可溶性重金属		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆 (合格品) 的技术指标要求; 游离甲醛、挥发性有机化合物含量 (VOC)、(苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和)、可溶性重金属的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2016 年 05 月 19 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW174

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 内墙面漆 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤ 2	0.6	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	≥ 0.90	0.91	合格
7	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
8	耐洗刷性/次	≥ 300	300	合格
(下页续)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW174

第 3 页 共 3 页

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (水性墙面涂料)	检验结果	单项结论
9	游离甲醛/ (mg/kg)		≤100	4	合格
10	挥发性有机化合物含量 (VOC) / (g/L)		≤120	未检出	合格
11	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总 和/ (mg/kg)		≤300	未检出	合格
12	可溶性重金属/ (mg/kg)	铅 Pb	≤90	1.8	合格
		镉 Cd	≤75	未检出	合格
		铬 Cr	≤60	2.1	合格
		汞 Hg	≤60	未检出	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry