



# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW163

 样品名称:
 DPM5 抹灰砂浆

 Sample Name
 委托单位:
 北京钻鑫科技发展有限公司

 Client
 委托检验

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



Test Type



建筑材料工业技术监督研究中心 150002283084

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW163

第1页共2页

样品名称 委托单位 生产单位	DPM5 抹灰砂浆 北京钻鑫科技发展有限公司	检验类别商标	委托检验			
11975	北京钻鑫科技发展有限公司	商标	PALTURE TALES			
生产单位		40474047	钻鑫TM			
	北京钻鑫科技发展有限公司	等级				
生产日期	2016年03月25日	样品编号	样品编号 —			
来样日期	2016年03月25日	规格型号	SERVE SERVE			
样品数量	20kg	样品状态	粉状			
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M5 的技术指标要求。*					
		签发日期: 20	16年05月12日 (检验测试章)			

备注:(此处空白)

制:



#### 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW163

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆-普 通抹灰砂浆 M5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	≥88	95.5	合格
2	凝结时间/h	3-9-7-2	7.2	合格
	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	7.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.17。