



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW168

 样品名称:
 菱镁保温隔热防火发泡板

 Sample Name

 委托单位:
 山东长江粮油仓储机械有限公司

 Client

 检验类别:

 Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW168

第1页共2页

		The state of the s		
菱镁保温隔热防火发泡板	检验类别	委托检验		
山东长江粮油仓储机械有限公司	商标			
山东长江粮油仓储机械有限 公司	等级			
	样品编号	的都能		
2016年10月31日	规格型号	2440mm×1220mm×12mm		
20 块	样品状态	板状		
JC 688-2006《玻镁平板》				
1. 抗折强度 2. 抗冲击强度 3. 出厂含水率				
经检验,送检样品的抗折强度、抗冲击强度、出厂含水率的检验结果符合标准 JC 688-2006 中 E 类 (e>10) 的技术指标要求。				
3196896889	77777	干混砂浆水		
签发日期: 2016年11月04日				
空白)	THE PARTY	世		
	山东长江粮油仓储机械有限公司山东长江粮油仓储机械有限公司——2016年10月31日20块 JC 688-2006《玻镁平板》 1. 抗折强度 2. 抗冲击强度 *经检验,送检样品的抗折果符合标准JC 688-2006中E **	山东长江粮油仓储机械有限		



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW168

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [E 类 (e>10)]	检验结果	单项结论	
1	抗折强度/MPa	≥6.0	9.2	合格	
2	抗冲击强度/(kJ/m²)	≥1.5	2.3	合格	
3	出厂含水率/%	≤8	5.0	合格	
TP	TALIPA DE LAO	(以下办点)	AT AUPL	THEFT	

备注:(此处空白)

砂浆

▼ 太持

说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真(Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel); (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>