

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC300

江川州道

样品名称:	HOPE 无机保温砂浆系统			
Sample Name				
受检单位: Client	上海霍普环保节能科技有限公司			
检验类别: Test Type	型式检验			

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质能以享(24年

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC300

第1页共4页

中心姍亏	NO.): 201401AC300					
产品名称	HOPE 无机保温砂菜系统	检验类别	型式检验			
受检单位	上海霍普环保节能科技有限公司	生产日期	2013年12月			
生产单位	上海霍普环保节能科技有限公司	规格型号	學工艺的學科			
抽样地点	企业成品库房	商标				
抽样人	王明轩 苏亮	等级				
抽样日期	2014年01月25日	抽样数量	20m ²			
样品状态	粉状+网状+液状	抽样基数	1500m ²			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保溫工程技术规程》 JG/T 158-2013《股份聚萃颗粒外墙外保温系统材料》 DG/TJ 08-2088-2011《无机保温砂浆系统应用技术规程》					
检验项目	 耐候性 2. 吸水量 3. 抗冲击 不透水性 	生 4. 耐冻融	5. 水蒸气湿流密度			
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004、JG/T 抽检样品的耐候性、吸水量、抗冲击 水性的检验结果符合标准 DG/TJ 08-2 技术指标要求。*	性、耐冻融、水 088-2011 中无机	蒸气湿流密度、不透保温砂浆系统 1 型的			
	签发	日期: 2014年	Alman I and a second			
The state of the s		14.14	验测试章 7			

备注: (此处空白)

批准是如何一章

: 35M

编 制:

的验费试算



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC300

第2页 共4页

耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度 3.00m, 高度 2.10m、面积为 6.3m² 的混凝土板、墙体上方有 一个宽 0.40m. 高 0.60m 的窗口,用于检验窗口部位性能。

保温层: 刮涂 HOPE 无机保温砂浆 (料:水=1:0.80)。

保护层:一半刮涂抗裂砂浆(粉:水=4:1)+压入热镀锌电焊网+抗裂砂浆;另一半刮


涂抗裂砂浆+压入耐碱涂覆网络布+抗裂砂浆。

饰面层:一半刮涂柔性耐水腻子(粉:水=1:0.40),刷涂外墙涂料;另一半刮涂面砖

柔性粘结剂, 粘结外培面砖。

试验进行 80 次热/雨周期[热/雨周期喷水量: 1.3L/(m².min)], 5 次热/冷周期。

耐候性试样:



备注:(此处空白)



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC300

第3页共4页

序号	检验功		标准要求 检验项目 (无机保温矽 检引 浆系统 I 型)		检验结果	单项结论
1	耐候性 (试样	外观		不得出现开梨、 空鼓或脱落	未出现开梨、空 鼓及脱落	符合
	经 80 次 热/雨次 期, 5 两 热/冷后 能	涂料	抗裂防护层与 保温层的拉伸 粘结强度,MPa	≥0.10 且破坏部 住应位于保温 层内	0.15, 保温层破坏	合格
		面砖 饰面	面砖与抗梨防护层 的平均拉伸粘结强 度,MPa	>0.4	0.42	合格
2	吸水量(水中没 泡 lh)/ (g/m²)		只带有抹而层	≤ 800	708	合格
			带有全部保护县	≤800	272	合格
3. 抗;			普通型 (单层网布)	3.0, 且无宽度大 于 0.10mm 的裂 纹	3.0, 无裂纹	合格
	抗冲击性, J		加强型 (双层网布)	10.0, 且无宽度 大于 0.10mm 的 裂纹	10.0,无裂纹	合格
4	耐冻融 (10 次冻融循环)		表面无渗水裂 纹、空鼓、起泡、 剥离	表面无渗水裂 致、空鼓、起泡、 剥腐	符合	
			拉伸粘結强度 I型保温砂浆 ≥0.10MPa	0.13MPa, 保温层破坏	合格	

备注; (此处空台)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC300

第4页共4页

序号	检验项目	标准要求 (无机保温砂浆 系统 I 型)	检验结果	单项结论
5	水蒸气湿流密度 /[g/(m²·h)]	> 0.85	1.3	合格
6	不透水性	试件防护层内侧 无水渗透	试件防护层内侧 无水渗透	符合

(以下空白)

备注:(1)水蒸气湿流密度:采用水法,试样厚度4mm,湿度23°C,湿度50%;

- (2)耐候性、吸水量、抗冲击性、耐冻融、不透水性试验依据标准 JGJ144-2004 规定的试验方法进行检验;
- (3) 水蒸气湿流密度试验依据标准 JG/T 158-2013 规定的试验方法进行检验。

