



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW189

西州对时间

样品名称:	膨胀玻化微珠保温砂浆		
Sample Name			
14246294	芜湖鲁班劳务公司(5号楼)		
委托单位:	: 湖北孝昌队(3号楼)		
Client			
检验类别:	委托检验分别		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW189

第1页共2页

样品名称	膨胀玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	芜湖鲁班劳务公司(5 号楼)湖北孝昌 队(3 号楼)	商标		
生产单位	北京开创世纪装饰工程有限公司	样品状态	粉状	
生产日期	是可能的過程的	生产批号	是是是	
来样日期	2012年03月27日	样品编号	APPENDE	
样品数量	50kg	规格型号		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保湿砂菜》			
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能级别			
	经检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能级别的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 1 型技术指标要求。			
检验结论	签发日期	明: 2012 年 (检验测)	05 月 07 日 战章)	

备注:工程名称:中关村国际商城二期3号楼、5号楼。

批准:分加引車核: 工學和 编制: 有

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW189

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	千密度/(kg/m³)	240~300	296	合格
2	抗压强度/MPa	>0.20	0.40	合格
3	早热系数(平均湿度; 25.00℃)/(W/(m·K))	√ ≤ 0,070	0,069	合格
4	燃烧性能級别	A 級	Ass	合格

(以下空白)

备注: 記比: 料: 水 1: 1.



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。
 - Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address)。北京市朝阳区管户东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网站 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>si13146197542@126.com</u>

