





TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW174

样品名称:	HTN-868 工程乳胶漆		
Sample Name			
委托单位: Client	北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司		
检验类别:	大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个		

Test Type

样品名称:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW174

第1页共2页

HTN-868 工程乳胶漆	检验类别	委托检验		
北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司	商标	广厦		
北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司	等级	合格品		
2013年08月05日	样品编号			
2013年08月22日	规格型号	HTN-868		
5kg	样品状态	无结块液体		
GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》				
1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性				
经检验,送检样品所检项目检验结员内墙面漆(合格品)的技术指标要求。	果符合标准 GB	/T 9756-2009 中		
	《			
签发日期:	2013年09			
	北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司 北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司 2013年08月05日 2013年08月22日 5kg GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料 1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 *经检验,送检样品所检项目检验结果 内墙面漆(合格品)的技术指标要求。*	北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司		

备注: (此处空白)

准: 批

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW174

第2页共2页

. 2214 3 (110.): 201500D W174			第2贝共2贝	
序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
够	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
33	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	€2	0.5	合格
5	涂膜外观	✓ 正常 □	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	>0.90	0.90	合格
7	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	符合
8	耐洗刷性/次	≥300	300	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)