



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507CW111

20150711

样品名称: 硅藻醇活性炭

Sample Name

委托单位: 北京创佳格林新材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center for Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507CW111

第 1 页 共 2 页

样品名称	硅藻醇活性炭	检验类别	委托检验
委托单位	北京创佳格林新材料有限公司	商 标	创佳格林—清易得
生产单位	北京创佳格林新材料有限公司	等 级	1 等品
生产日期	2015 年 06 月 01 日	样品编号	004
来样日期	2015 年 07 月 09 日	规格型号	—
样品数量	2kg	样品状态	颗粒状
检验依据	参照 JC/T1074-2008 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率		
检验结论	<p>*依据标准 JC/T1074-2008 规定的试验方法进行检验, 送检样品的甲醛净化效率的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2015 年 09 月 01 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院西楼

电话: 010-65718269

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507CW1111

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页				
样品类型		—		
样品用量		1.5kg		
开灯时间		—		
试验条件		温度 (20±2)℃, 相对湿度 (50±10) %		
检测结果				
序号	检测时间 (h)	检测值		甲醛净化效率 (%)
		对比舱甲醛浓度 (mg/m ³)	样品舱甲醛浓度 (mg/m ³)	
1	0.5	1.123	0.305	72.8
	16	1.099	0.193	82.4
	24	1.053	0.056	94.7
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院西楼

电话: 010-65718269

邮编: 100024

