

存档



150002283011

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW155



样品名称: 欧式连锁波形屋面瓦

Sample Name

委托单位: 三河恒泰琉璃瓦厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW155

第 1 页 共 2 页

样品名称	欧式连锁波形屋面瓦	检验类别	委托检验
委托单位	三河恒泰琉璃瓦厂	商 标	—
生产单位	三河恒泰琉璃瓦厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 10 月 26 日	规格型号	300mm×400mm
样品数量	40 块	样品状态	块状
检验依据	GB/T 21149-2007《烧结瓦》		
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸允许偏差 3. 弯曲破坏荷重 4. 吸水率 5. 抗冻性能		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 21149-2007 中釉波形瓦 I A 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 11 月 02 日 (检验检测专用章)	

批 准:

审 核:

编 制: 朱亮

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610AW155

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (釉波形瓦 I A)	检验结果	单项结论	
1	外观质量	缺陷	缺釉、斑点、落脏、棕眼、熔洞、图案缺陷、烟熏、釉缕、釉泡、釉裂	距 1m 处目测不明显	无缺陷	符合
			色差、光泽差	距 2m 处目测不明显	不明显	
		变形		最大外形尺寸 ≤ 3	无变形	符合
		裂纹	未搭接部分的贯穿裂纹	不允许	无裂纹	符合
			边筋断裂	不允许		
			搭接部分的贯穿裂纹	不允许		
			非贯穿裂纹	不允许		
		磕碰、釉粘	可见面	不允许	无磕碰、釉粘	符合
			隐蔽面	破坏尺寸不得同时大于 12mm×12mm		
		石灰爆裂		不允许	无石灰爆裂	符合
		欠火、分层		不允许	无欠火、分层	符合
2	尺寸允许偏差, mm	(250≤b<350)	±3	+1~+3	合格	
		L≥350	±4	+1~+3	合格	
3	弯曲破坏荷重, N		≥1600	2400	合格	
4	吸水率, %		≤6.0	3.0	合格	
5	抗冻性能		经 15 次冻融循环不出现剥落、掉角、掉棱及裂纹增加现象	经 15 次冻融循环无剥落、掉角、掉棱及裂纹增加现象	符合	
备注: (此处空白)						

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

研究中心章

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（010）51164723 51164718

传真（Fax）：（010）51164724

报告真伪查询（Tel）：（010）51164716

网址（Web）：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱（E-mail）：dmtc2007@163.com

