

2012003084M

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC181

样品名称:

玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京博瑞兴业装饰工程有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC181

第1页共2页

| 全年<br>全年<br>各注: ①此处 | 签发目期: 2015 年 03 月 25 日<br>(检验测试章)                                |         |             |  |  |
|---------------------|--|---------|-------------|--|--|
| 检验结论                | *经检验,抽检样品的干密度、抗压强度、异热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。* |         |             |  |  |
| 检验项目                | 1. 开密度 2. 抗压强度   | 3. 导热系数 |             |  |  |
| 检验依据                | GB/T 20473-2006《建筑保温秋浆》  |         |             |  |  |
| 抽样单位                | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心   |         |             |  |  |
| 样品状态                | 颗粒与干粉料的混合物, 无结块  | 抽样基数    |             |  |  |
| 抽样日期                | 2015年02月07日  | 抽样数量    | 100kg       |  |  |
| 抽样人                 | 主明社工陈嘉学工艺中   | 等级      |             |  |  |
| 抽样地点                | 企业成品库房 2000年2000年  | 商品标品    |             |  |  |
| 生产单位                | 北京博瑞兴业装饰工程有限公司   | 规格型号    | まるいと        |  |  |
| 受检单位                | 北京博瑞兴业装饰工程有限公司   | 生产日期    | 2015年01月15日 |  |  |
| 产品名称                | 坡化微珠保温砂浆   | 检验类别    | 抽样检验 000    |  |  |

批准:



### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC181

第2页共2页

| 序号 | 检验项目                             | 标准要求 ( [[型) | 检验结果  | 单项结论 |
|----|----------------------------------|-------------|-------|------|
| 認  | 子密度/(kg/m³)                      | 301~400     |       |      |
|    | 抗压强度MPa                          | 20,40       | 50.51 |      |
| 臨  | 导热系数(乎均温度:<br>25.00°C)/[W/(m:K)] | €0.085      | 0.080 |      |

(以下空由)

备注:配比:料:水=1:0.80。