



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW133

样品名称:	中的一个点层 看
Sample Name	
委托单位:	北京鑫瑜越涂料工贸有限公司
Client	
Client 检验类别:	在1000年的1000

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW133

第1页 共2页

样品名称 底层石膏 检验类别 委托检验 图 北京鑫瑜越涂料工贸有限公司 商 标 — 生产单位 北京鑫瑜越涂料工贸有限公司 等 级 — 样品编号 —	1 5 500 20	No.): 201707AW133	中工品力工事	1页共2页		
生产单位 北京鑫瑜越涂料工贸有限公司 等 级 生产日期	样品名称	底层石膏	检验类别	委托检验		
生产日期	委托单位	北京鑫瑜越涂料工贸有限公司	商标	PER PE		
来样日期 2017年07月12日 规格型号 干粉型样品数量 20kg 样品状态 粉状检验依据 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 检验项目 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 *经检验, 送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验线果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*	生产单位	北京鑫瑜越涂料工贸有限公司	等级			
样品数量 20kg 样品状态 粉状 检验依据 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 检验项目 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 *经检验, 送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验*果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*	生产日期		样品编号			
检验依据 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 检验项目 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 *经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验。果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2017年 07月 28日	来样日期	2017年07月12日	规格型号	干粉型		
检验项目 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 *经检验, 送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验。果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 检验结论	样品数量	20kg	样品状态	粉状		
经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验。果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。 检验结论 签发日期: 2017年 07月 28日	检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
未付合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2017年 07月 28 日	检验项目	1. 抗析强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
	44444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4	未付合标准 GB/T 28627-2012 中底层:	抹灰石膏的技术指标 1期: 2017年 07	京要求。* 月·28 日		
注:(此处空旬)上了一个工工中工工中工工中工工中工	1240					

批准: 号加多之市核: 建

验

编制:苏高

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW133

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.80	合格
2	抗压强度/MPa	≱4.0	6.00	合格
33	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.42	合格

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.40。

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

