



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC282



样品名称: 聚氨酯保温板外墙外保温系统

Sample Name

受检单位: 北京中领鑫渤建筑节能科技有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC282

第1页共4页

			カーン・フィーリ		
产品名称	聚氨酯保温板外墙外保温系统	检验类别	型式检验。0000		
受检单位	北京中领鑫渤建筑节能科技有限公司	生产日期			
生产单位	在在中华中的1945年	规格型号	類的語		
抽样地点	企业成品库房。	商标			
抽样人	定的社会学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生	等级			
抽样日期	2015年04月30日	抽样数量	20m²		
样品状态	粉状+板状+钉状+网状+酸态	抽样基数	1200m ²		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 GB50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》				
检验项目	1. 耐候性 2. 抗风压值 3. 耐冻融性能 4. 抗冲击强度 5. 吸水量 6. 热阻 7. 抹面层不透水性 8. 水蒸气湿流密度				
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004、JG 149- 检样品的耐候性、耐冻融性能、抗冲击 水蒸气湿流密度的检验结果符合标准 C 保温系统的技术指标要求;依据标准 JG 验,抗风压值、热阻的检验结果见第 3 签发目	强度、吸水 B50404-2007 J 144-2004 大 页。*	人抹面层不透水性、中硬泡聚氨酯外墙外		
244	1923年1927年1923年1923年1923年1923年1923年1923年1923年1923				

备注:(1)抗裂砂浆、粘结砂浆、外墙腻子的生产单位:北京富达佛业建材有限公司:

(2) 硬泡聚氨酯复合板的生产单位;北京技强博大科技有限公司;

(3) 网格布、锚固钉的生产单位:北京盛世飞虹科技发展有限公司。

批

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC282

第2页 共4页

耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度 3.00m、高度 2.10m、面积为 6.3m² 的混凝土板。墙体上方有一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口,用于检验窗口部位性能。

保温层: 刮涂粘结砂浆 (粉:水=5:1), 粘结聚氨酯保温板。


锚固: 锚固钉锚固。

保护层: 刮涂抗裂砂浆 (粉:水=5:1) +压入耐碱网格布+抗裂砂浆。

饰面层: 刮涂外墙腻子一道 (粉:水=1:0.40), 刷涂外墙涂料。

试验进行80次热/而周期[热/雨周期喷水量:1.3L/(m².min)],5次热/冷周期。

耐候性试样:



备注: (此处空白)

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC282

第3页 共4页

序号	检验项目		标准要求 (硬泡聚氨酯 外墙外保温系统)	检验结果	单项结论
認認	耐候性 (试样经80次热/雨循 环和5次热/冷循环后)		表面无裂纹、粉化、剥落现象	表面无裂纹、粉化、剥落现象	2000 P
2	抗风压值/kPa			6.7, 未破坏	路
	耐冻融性能 (30次冻融循环后)		保护层(抹面层、饰面层) 无空鼓、脱落,无 渗水裂缝	保护层 (抹画层、饰画层) 无空鼓、脱落, 无渗水裂缝	10000000000000000000000000000000000000
			保护层(抹面层、饰面层)与保温层的拉伸粘 结强度≥0.1MPa,破坏 部位应位于保温层内	0.1MPa, 保温层破坏	合格
	抗冲击强度	を変え	≥3.0, 适用于建筑物 二层以上墙面等不易 受碰撞部位	3.0,无断裂	合格
		加强型	≥10.0,适用于建筑物 首层以及门窗口等易 受碰撞部位	10.0, 无断裂	合格
	吸水量 (水中浸泡 1h)/(g/m²)	只带有 抹面层	₹1000	484	合格
		带有 饰面层	<1000	282	合格
6	热阻, (m²,	K) /W		2,155	類。
音注 :	(此处空台)	9225	त्रविष्य		333

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC282

第4页共4页

はいます。	检验项目	标准要求 (硬泡聚氨酯 外墙外保温系统)	检验结果	单项结论
語	抹面层不透水性	抹面层 2h 不透水	抹面层2h不透水	
382	水蒸气湿流密度 /[g/(m²·h)]	≥0.85	323	合格

(以下空白)

- 备注:(1) 耐候性、抗风压值、耐冻融性能、抗冲击强度、吸水量、热阻、抹面层不 透水性试验依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验;
 - (2) 水蒸气湿流密度试验依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验;
 - (3) 水蒸气湿流密度:采用水法,试样厚度 4mm,温度 23°C,湿度 50%;
 - (4) 热阻试验保温材料: 聚氨酯板厚 50mm。

