



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW037



样品名称:	设存结果	耐碱区	网格布	
PIADYAID	PIROPA	1 1 1 1 1		TA CHY TAU

Sample Name

委托单位: 北京隆旺达新型保温建材有限公司

Client


检验类别: 委托检验

Test Type



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Confeder Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW037

第1页共2页

备注:(此处		公 阿拉斯	俭测试章 》			
检验结论		THE A	千混砂浆 1803.月2公日			
	经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中耐碱 网布的技术指标要求。					
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
样品数量	5002222222	样品状态				
来样日期	2017年02月21日	规格型号	160g/m ²			
生产日期		样品编号				
生产单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	等级				
委托单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	商、标				
样品名称	耐碱网络布	检验类别	委托检验			

批 准:

制、光亮 编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW037

第2页共2页

序号	检验项目 单位面积质量/ (g/m²)		标准要求 (科碱网布) ≥130	检验结果	单项结论 合格
				162	
and the second s	耐碱断裂强力	经向	≥750	1083	2000年2月
	(N/50mm)	纬向	≥750	1167	合格。
耐碱断裂强力保留 3/%	耐碱断裂强力保留率	经向	\$30°£	2771	合格
		纬向	\$50	273	合格
	断裂应变/%	经向	\$\$5.0\$Z	4.2	含格
		纬向	€5.0	4:0	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



