

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC301

国外外国营

样品名称:	HOPE.	岩棉板(带)	薄抹灰外	·墙保温	系统
Sample Name					BH.	

受检单位: 上海霍普环保节能科技有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC301

第1页 共4页

(110.): <u>201401AC301</u>	70	1 火 共 4 火			
HOPE 岩棉板(带)薄抹灰外墙保温系统	检验类别	型式检验			
上海霍普环保节能科技有限公司	生产日期	2013年12月			
上海霍普环保节能科技有限公司	规格型号	HEXPERN			
企业成品库房	商标				
王明轩 苏尧	等级	产的工作			
2014年01月25日	抽样数量	20m ²			
板状+粉状+钉状+网状+液状	抽样基数	1500m ²			
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[DOMESTIC OF THE REAL PROPERTY.	系统应用技术规程)			
检样品的耐候性、吸水量、抗冲击性、耐损 抹面层不透水性的检验结果符合标准 DG/T 温系统的技术指标要求; 依据标准 JGJ 144- 抗风荷载性能的检验结果见第 3 页。*	:融性能、水 J 08-2126-2 2004 規定的 : 2014 年	蒸气透过湿流密度, 013 中岩棉外墙外保 域验方法进行检验;			
	本市社会》時代 第	+14-7-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			
	HOPE 岩棉板 (带) 薄抹灰外墙保温系统 上海霍普环保节能科技有限公司 上海霍普环保节能科技有限公司 企业成品库房 王明轩 苏亮 2014年01月25日 板状+粉状+钉状+网状+液状 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验; JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保, DG/TJ 08-2126-2013《岩棉板 (带) 薄抹灰 1, 耐候性 2. 抗风荷载性能 3 5. 耐冻融性能 6. 水蒸气透过湿流密度 7 *依据标准 JGJ 144-2004、JG 149-200 检样品的耐候性、吸水量、抗冲击性、耐损 抹面层不透水性的检验结果符合标准 DG/T 温系统的技术指标要求;依据标准 JGJ 144- 抗风荷载性能的检验结果见第 3 页。*	HOPE 岩棉板(带)薄抹灰外墙保温系统 检验类别上海室普环保节能科技有限公司 生产日期上海室普环保节能科技有限公司 规格型号企业成品库房 商 标 等 级 2014年01月25日 抽样数量 板状+粉状+钉状+网状+液状 抽样基数 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DG/TJ 08-2126-2013《岩棉板(带)薄抹灰外墙外保温 1、耐候性 2、抗风荷载性能 3、吸水量 5. 耐冻融性能 6、水蒸气透过湿流密度 7. 抹面层不 *依据标准 JGJ 144-2004、JG 149-2003 规定的试验检样品的耐候性、吸水量、抗冲击性、耐冻融性能、水抹面层不透水性的检验结果符合标准 DG/TJ 08-2126-2温系统的技术指标要求;依据标准 JGJ 144-2004 规定的抗风荷载性能的检验结果见第 3 页。*			

かりる 東核: 近



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC301

第2页 共4页

耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 寬度 3.00m, 高度 2.10m, 面积为 6.3m² 的混凝土板。墙体上方有一个宽 0.40m, 高 0.60m 的窗口,用于检验窗口部位性能。

保温层: 刮涂胶粘剂(粉:水=4:1), 粘结 HOPE 岩棉板及岩棉带(双面涂刷界面剂)。


锚固: 塑料锚栓锚固。

保护层: 刮涂抹面胶浆 (粉:水=4:1)+压入耐碱涂覆网格布+抹面胶浆。

饰面层: 刮涂底涂+菜性耐水腻子(粉: 水=1: 0.40), 刷涂外墙涂料。

试验进行 80 次热/雨周期[热/雨周期喷水量: 1.3L/(m2.min)], 5 次热/冷周期。

耐候性试样:



备注:(此处空台)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC301

第3页共4页

序号		检验项目		标准要求 (岩梯外場外保 温系統)	检验结果	单项结论
()	耐候性 (试样 经 80 次 热/雨周	耐候性试验后外现		不得出现饰面层 起泡或剥落、保 护层空鼓或脱落 等破坏,不得产 生渗水裂缝	体面层无起泡及 剥落、保护层无 空放及脱落等破 坏, 无渗水裂缝	符合
	期,5次 热/冷周 期后性	1/冷周 与保湿 月后性 层拉伸	岩稀板	≥0.010, 且破坏 面在保温层内	0.012, 保温层破坏	合格
	Company of the compan		岩棉 带	≥0.10, 且破坏面 在保温层内	0.11, 保温层破坏	合格
2	抗风荷载性能, kPa			6.7. 未破坏		
吸水量 (浸水 lh), g/m²	只带有抹面层的 系統		≤1000	768	合格	
	带有全部保护层 的系統		≤ 1000	270	合格	
4	抗冲击性,」		>10	10 0	合格	
耐冻融 性能 (30次 冻融循 环后)	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		保护层无空鼓、 脱落,无渗水裂 缝	保护层无空鼓、 脱落,无渗水裂 缝	符合	
	(30次 冻融循 环后)	(30次 护面层 法融循 与保温	岩棉板	≥0.010,且破坏 面在保温层内	0.010, 保温层破坏	合格
			岩棉带	≥0.10,且破坏面 在保温层内	0.11; 保温层破坏	合格

备注: (此处空台)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC301

第4页共4页

序号	检验项目	标准要求 (岩棉外培外保 温系统)	检验结果	单项结论
6	水蒸气透过湿流密度 /[g/(m²·h)]	>1.8	1.8	合格
7	抹面层不透水性	近层不透水性 2h 试样内侧无 2h 试样的 水渗透 水渗		符合

(以下空白)

备注: (1) 水蒸气湿流密度: 采用水法, 试样厚度 4mm, 湿度 23℃, 湿度 50%;

- (2) 耐候性、吸水量、抗冲击性、耐冻融性能、抹面层不透水性试验依据标准 JGJ144-2004 规定的试验方法进行检验;
- (3) 水蒸气湿流密度试验依据标准 JG149-2003 规定的试验方法进行检验。

