



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304CW027

委托单位: 福建圣莉雅环保壁纸有限公司

检验类别:\_\_\_\_\_\_\_ 委托检验

Test Type

Client

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304CW027

第1页共2页

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		カーンベーバーンベ	
样品名称	提香	检验类别	委托检验	
委托单位	福建圣莉雅环保壁纸有限公司	商标	圣莉雅 · 艾福瑞	
生产单位	福建圣莉雅环保壁纸有限公司	等 级	A	
生产日期		样品编号	40506010	
来样日期	2013年04月18日	规格型号	YuD004401	
样品数量	5.3 m <sup>2</sup>	样品状态	壁纸	
检验依据	JC/T1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》			
检验项目	1. 甲醛净化效率			
检验结论	*经检验,送检样品甲醛净化效率中"I类材料"的技术指标要求。* 签发日	期: 2013年 (	和企	

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304CW027

第2页共2页

The state of the s	3, 2 × × 2 ×		
样品类型	I 类材料 I DE TOTAL		
品涂刷量 (样品量)	im² de de la		
开灯时间			
试验条件	温度(20±2)℃,相对湿度(50±10)%		
检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
甲醛净化效率 (%)	>75	79.6	合格
	品涂刷量(样品量) 开灯时间 试验条件 检验项目	日本 (日本 (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	样品类型     I类材料       品涂刷量(样品量)     1m²       开灯时间     —       试验条件     温度(20±2) °C, 相对湿度(5       检验项目     标准要求     检验结果

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

