



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW168



样品名称: 胶粉聚苯颗粒保温浆料

Sample Name

委托单位: 青岛顺兴达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW168

第 1 页 共 2 页

样品名称	胶粉聚苯颗粒保温浆料	检验类别	委托检验
委托单位	青岛顺兴达建材有限公司	商 标	—
生产单位	青岛顺兴达建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 05 月 14 日	规格型号	—
样品数量	粉 100kg; 颗粒 10kg	样品状态	粉状, 无结块; 颗粒, 均匀
检验依据	JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》		
检验项目	1. 湿表观密度 2. 干表观密度 3. 导热系数 4. 抗压强度 5. 压剪粘结强度 6. 软化系数		
检验结论	*经检验, 送检样品的湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度、压剪粘结强度、软化系数的检验结果符合标准 JG 158-2004 中胶粉聚苯颗粒保温浆料的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2013 年 07 月 28 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW168

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (胶粉聚苯颗粒 保温浆料)	检验结果	单项结论
1	湿表观密度, kg/m^3	≤ 420	420	合格
2	干表观密度, kg/m^3	180 ~ 250	248	合格
3	导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	≤ 0.060	0.059(平均温度: 25.00℃)	合格
4	抗压强度, kPa	≥ 200	250	合格
5	压剪粘结强度, kPa	≥ 50	80	合格
6	软化系数	≥ 0.5	0.76	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水: 颗粒=25kg: 35kg: 200L。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry