



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW142

样品名称: 膨胀玻化微珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京市西城区环境保护局

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW142

第1页共2页

样品名称	膨胀玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京市西城区环境保护局	商标	®K.
生产单位	北京华伟佳科技有限公司	等。级	A级
生产日期		样品编号	認語
来样日期	2014年09月12日	规格型号	经路路
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物,无结块
1十叶火土	1111111111111111111111111111111111111	ATTOTAL	
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻》 GB 6566-2010《建筑材料放射性机		
影說		<ul><li></li></ul>	予热系数 元拉强度 性(放射性比活度

备注: (此处空白)

批准:

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW142

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
TIP.	为为唯%。		255252	33250	合格
2	分层度/mm		20 €20	70-10	合格
3	干表观密度/(kg/m³)		€300	298	合格
	导热系数/[ W/(m·K)]		<0.070	0.069(平均温 度 25.00℃)	合格
	蓄热系数/[W/(m²:K)]		35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1.57(平均温度 23,65℃)	合格
6	线性收缩率/%		5-2-5-40.3 5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2	CD 03 CD	合格
路	压剪粘结强度/MPa	原强度	>0.050	0.080	合格
ES SE	(与水泥砂浆块)	耐水强度	>0.050	0.056	合格
8	抗拉强度/MPa		>0.10 €	0.15	合格
9	抗压强度(墙体用)/MPa		>0.20	0.40	合格
10	了。 软化系数。 2.500 1.5000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.5		≥0.6	0.8	合格
and .	ところと 燃烧性能のひるを		不得低于 A2 级	Al 级	合格
	放射性(放射性比活度) (A类)		内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0	0.2	合格
			外照射指数 (I <sub>Y</sub> )≤1.3	20.4	合格

备注: (1) 配比: 料: 水=1; 0.8;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

电话: 010-51164723