



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC357

样品名称: KD 柔性饰面砖

Sample Name

受检单位: 浙江科达新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC357

第 1 页 共 3 页

产品名称	KD 柔性饰面砖	检验类别	抽样检验
受检单位	浙江科达新型建材有限公司	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	浙江科达新型建材有限公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2013 年 03 月 29 日	抽样数量	1 组
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000m ²
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 311-2011 《柔性饰面砖》		
检验项目	1. 表面质量 2. 色差 3. 表观密度 4. 吸水率 5. 耐碱性 6. 耐温变性 7. 耐沾污性 8. 耐人工老化性 9. 水蒸气湿流密度 10. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的表面质量、色差、吸水率、耐碱性、耐温变性、耐沾污性、耐人工老化性、水蒸气湿流密度、燃烧性能的检验结果符合标准 JG/T 311-2011 中 I 级的技术指标要求; 依据标准 JG/T 311-2011 规定的试验方法进行检验, 表观密度的检验结果见第 2 页。</p> <p>签发日期: 2013 年 06 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准: 郭 权 审 核: 王 俊 帆 编 制: 陈 伟

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC357

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (I 级)	检验结果	单项 结论
1	表面质量		每块砖的表面应无目视可见的裂缝、孔洞、剥落等缺陷	每块砖的表面无目视可见的裂缝、孔洞、剥落等缺陷	合格
2	色差		距 1m 处垂直观察面积为 1m ² 的同一型号的试样表面应无明显色差	距 1m 处垂直观察面积为 1m ² 的同一型号的试样表面无明显色差	合格
3	表观密度/ (g/cm ³)		——	1.4	——
4	吸水率/%		≤ 8	7.6	合格
5	耐碱性		48h 浸泡后试样表面无开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	48h 浸泡后试样表面无开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 无明显变色	合格
6	耐温变性		5 次循环试样无开裂、剥落, 无明显变色	10 次循环试样无开裂、剥落, 无明显变色	合格
7	耐沾污性/级		≤ 1	1	合格
8	耐人工 老化性	老化时间/h	1000	1000	合格
		外观	无开裂、剥落	无开裂、剥落	合格
		粉化/级	≤ 1	1	合格
		变色/级	≤ 2	2	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC357

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (I 级)	检验结果	单项结论
9	水蒸气湿流密度/ [g/ (m ² · h)]		> 0.85	1.7	合格
10	燃烧 性能 (B ₁ 级)	可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未 达到刻度线, 且不 允许有滴落物引 燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均 未达到刻度线, 且无滴落物引 燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度 最小值, mm	> 0	594	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥ 150	640	合格
		平均烟气 温度峰值, °C	≤ 200	81	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	18	合格
(以下空白)					
备注: 燃烧性能检测样品粘贴在水泥板上, 由委托方提供。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry