



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW230

24242	2012 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	1
样品名称:	2000年100日 100日 100日 100日 100日 100日 100日 1	1
Sample Name		1
委托单位:	山东雅达节能建材科技有限公司	1
Client		
检验类别:	是是我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
Test Type	32-54-54-54-54-54-54-54-54	1

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW230

第1页共2页

备注:(此处		(检验测	は意識			
检验结论	签发日期: 2015年07月10日					
	经检验,送检样品所检项目的检 剂的技术指标要求。	验结果符合标准 10	3 149-2003 中胶料			
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
样品数量	٩	样品状态	粉状,无结块			
来样日期	2015 年 04 月 22 日	规格型号	手級型			
生产日期	2015年03月	样品编号				
生产单位	山东雅达节能建材科技有限公司	等。级				
委托单位	山东雅达节能建材科技有限公司	商品标				
样品名称	験雑割のまままままます。	检验类别	委托检验			

批准:

And.

审核:

TMS/88

编制:人人人

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW230

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.84	
		44	≥0.40	0.73	路鄉語
拉伸粘接强 2 (与膨胀聚苯 /MPa	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10; 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	ナイナウェナウナ		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
路路	可操作时间加		1.5~4.0	2.0	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024