



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW125

样品名称: 复合岩棉板

Sample Name

委托单位: 北京金河水务建设有限公司

Client

检验类别?于一个工工的工工。委托检验了一个工工的工工

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心


建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW125

生产单位 大城 生产日期 — 来样日期 2014 样品数量 1组 GB/	もよりもより しょうしん	商 标 级 样品编号 规格型号 样品状态	600mm×450mm×50mm 板狀,外观完好					
生产日期 来样日期 2014 样品数量 1组 GB/		样品编号规格型号						
来样日期 2014 样品数量 1组 GB/		规格型号						
样品数量 1组 GB/								
GB/	もよりもより しょうしん	样品状态	板状、外观完好					
	T 25075 2010 # +# 45 AL 15 AL 1		TO THE TACK					
	GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》							
大会 4会 LD 日	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 垂直于表面的抗拉强度 4. 密度 5. 燃烧性能等级							
结果 检验结论 指标	*经检验,送检样品的压缩强度、导热系数、垂直于表面的抗拉强度的检验结果符合标准 GB/T 25975-2010 的技术指标要求;密度的检验结果符合标准 GB/T 11835-2007 中密度为 (101~160) kg/m³板的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板沿建筑材料 A (A ₁) 级不燃材料 (制品)的技术指标要求。* 签发日期: 2014年 10 月 20 日							
路路路	1000000000000000000000000000000000000							



编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW125

一点	170	A P VA		第4块·共4块		
序号	超	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
認	は	究	缩强度,kPa	≥40	100	合格品
認		The state of the state of	炎(板, 平均温度 ,[W/(m·K)]	<0.040	0.040(平均温 度 25.00℃)	5000
路	路	The second secon	表面的抗拉强度 TR80)/kPa	>80	200	合格
	器	密度,kg/m³ [密度为 (101~160) kg/m³ 板]		101 - 160	146	合格
路路		親	炉内温升、℃	2€30		合格。
器		燃烧 性能 等级 [A (Ai)	质量损失率,%	€ 50	12	2000年3月
認			持续燃烧时间,s	認認	語語	各格品
語	路		总热值,(MDkg)	€2.0		合格

(以下空白)

备注: (1) 复合岩棉板芯材: 竖丝岩棉板;

(2)燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

电话: 010-51164723

邮編: 100024