



150002280064

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512CW130

20151213

样品名称: 墙衣  
Sample Name

委托单位: 莱州吉星涂料有限公司  
Client

检验类别: 委托检验  
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

150002233064

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512CW130

第 1 页 共 2 页

样品名称	墙衣	检验类别	委托检验
委托单位	莱州吉星涂料有限公司	商 标	先高
生产单位	莱州吉星涂料有限公司	等 级	A 级
生产日期	2015 年 11 月 18 日	样品编号	2015-11-18
来样日期	2015 年 12 月 10 日	规格型号	600g/包
样品数量	1kg	样品状态	絮状
检验依据	JC/T 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛净化效率的检验结果符合标准 JC/T 1074-2008 中 I 类材料的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 12 月 22 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201512CW130

第 2 页 共 2 页

样品类型	I 类材料			
样品涂刷量 (样品量)	400g/m <sup>2</sup>			
开灯时间	—			
试验条件	温度 (20 ± 2) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %			
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥ 75	82.1	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

