



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC138

样品名称:	弹性体改性沥青防水卷材。
Sample Name	
受检单位:	北京京禹达防水工程有限责任公司
Client	
检验类别:	13000000000000000000000000000000000000
Test Type	422424242424242424242424

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC138

第1页共2页

. 5710 5	110.7. 201003DC130	ノナインナイン	和一次 六人以				
产品名称	弹性体改性沥青防水卷材	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京京禹达防水工程有限责任公司	生产日期	2016年03月02日				
生产单位	北京京禹达防水工程有限责任公司	规格型号	SBS II PY PE 4mm 10				
抽样地点	北京大兴工业开发区	商标	京禹达				
抽样人	沙土杰 除嘉宝 太上传	合格品。					
抽样日期	2016年03月04日	抽样数量	5\$\$\$\$\$\$\$\$				
样品状态		抽样基数	10000m ²				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》						
检验项目	1. 拉力(最大峰拉力) 2. 延伸率(最大峰时延伸率) 3. 耐热性 4. 不透水性 5. 低温柔性 6. 可溶物含量						
经检验, 抽检样品的拉力(最大峰拉力)、延伸率(最大峰耐热性、不透水性、低温柔性、可溶物含量的检验结果等检验结论 18242-2008 中 II 型 (PY类)的技术指标要求。							
認認	签发日期: 2016 年 04 月 05 日 (检验测试章)						
WITH THE PARTY OF		profine to the same of the sam	CALL SECTION OF THE S				

备注:产品批号: 20160302。

核:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC138

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 Ⅱ型(PY类)	检验结果	单项结论
	拉力 (最大峰拉力) (N/50mm)	横向	≥800	865	合格
		纵向	≥800	962	合格
能路路		试验现象	拉伸过程中,试 件中部无沥青 涂盖层开裂或 与胎基分离现 象	拉伸过程中, 试件中部无沥 青涂盖层开裂 或与胎基分离 现象	
路	延伸率 (最大峰时延伸率)	横向	≥40	65	合格
12 / C		9.纵向	≥40	2543 PG	合格
13			105℃, ≤2mm 无流淌、滴落	105℃, 1.2mm 无流淌、滴落	合格
24	不透水性 (30min)		0.3MPa	0.3MPa	合格。
5	低温柔性。		-25°C 无裂缝	-25°C无裂缝	符合
6	可溶物含量 (4mm) / (g/m²)		≥2900	2944	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)