



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW015

201505AW015

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

委托单位: 北京中天龙达建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW015

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐水腻子	检验类别	委托检验
委托单位	北京中天龙达建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	北京中天龙达建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 20 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度 3. 放射性 (放射性比活度)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求; 放射性 (放射性比活度) 的检验结果符合标准 GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 06 月 30 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Test Center for Building Material Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW015

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性 (3h)		耐水型 (N)	无裂纹	无裂纹	合格
2	粘结强度, MPa	标准状态		>0.50	0.71	合格
		浸水后		>0.30	0.56	合格
3	放射性 (放射性比活度)		A 类	内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0	0.0	合格
				外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.3	0.1	合格
(以下空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry