

检验

报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC227

样品名称:

岩棉板

Sample Name

受检单位: 上海载坤环保新材料科技有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC227

第1页共2页

- C 2m -	(INO.): 201601AC221	出加		第1页共2页				
产品名称	岩棉板工品中的工品中的工	检验	类别	抽样检验 0000				
受检单位	上海载坤环保新材料科技有限公司	生产	日期	2016年01月18日				
生产单位	上海载坤环保新材料科技有限公司	规格	型号	1200mm×600mm×40mm				
抽样地点	企业成品库房	商	标	Terrance T				
抽样人	王明轩 陈嘉宇 1700	等	级	A, W. T. O. L. O.				
抽样日期	2016年01月27日	抽样	数量	12 块				
样品状态	块状, 外观完好	抽样	基数	20m³				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心							
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》							
检验项目	1. 燃烧性能等级							
检验结论	*经检验,抽检样品的燃烧GB 8624-2012 中平板状建筑材料A(要求。*	性能 A ₁) \$	等级人不燃	的 检验 结果符合标准 材料 (制品) 的技术指标				
水河 岩水								
				A THE STATE OF THE				
	签发日期: 2016年 02月 24日							
备注:(此处空白)			(检验测试章)					
THOTAS TO A THOTAS THE TANK TO A TON			というと、一般の一般の一方の日本					

t 准: 安州 中核: 74A

编制: 公人上十

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC227

第2页共2页

1000	HUTTHE	THE THE PARTY AND THE		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
序号	\$25¢	企验项目	标准要求	检验结果	单项结论		
		炉内温升℃	€30	是我	合格		
	燃烧 性能 等级	质量损失率/%	€50	6	合格		
	[A (A _I) 级]	持续燃烧时间Vs	0 -	E SE	合格。		
	語語	总热值/(MJ/kg)	€2.0	0.75	合格		

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。