



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW243

样品名称:

砌筑粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京京城久筑建筑材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW243

第1页共2页

样品名称	砌筑粘结剂 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验				
委托单位	北京京城久筑建筑材料有限公司	商标	久第一个				
生产单位	北京京城久筑建筑材料有限公司	等。级	M10				
生产日期		样品编号	路路路				
来样日期	2014年07月31日	规格型号	DM				
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状				
检验依据	DB11/T696-2009《干混砂浆应用技术规程》						
检验项目	1. 凝结时间 2. 保水率 3. 强度 4. 收缩性能 5. 均匀度						
检验结论	*经检验,送检样品的凝结时间 果符合标准 DB11/T696-2009 中普通 水率的检验结果符合标准 DB11/T69	L砌筑砂浆 M10 6-2009 中高保水 签发日期: 20	的技术指标要求;				
EAUTAC	はなるないないないという	44444	O MANAGE OF				

准:

制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW243

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (普通砌筑砂浆 M10)	检验结果	单项结论
認	凝结时间,h		3-852	6.5	合格
2	保水率,%	高保水	388	98	合格
報	强度, MPa	抗压强度	≥10.0	12.0	合格
		拉伸粘结	≥0.20	0.25	金
	收缩性能,%		€0.15	0.12	合格。
253	均匀度(75μm 筛通过 率), %		90≥90	95	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1: 0.15。